



## PERMOLİT PERMOALDIZ ALTIN-BRONZ-BAKIR YALDIZ BOYA

ÜRÜN NO: 04.037-04.038-04.039



DEKORATİF



İÇ/DİŐ CEPHE



PARLAK ve  
METALİK EFEKT



YÜKSEK SICAKLIKLARA  
DAYANIKLI

Permoaldız (Altın-Bronz-Bakır), her türlü metal üzerine ve özellikle ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz borusu, baca, kalorifer tesisatları gibi yüzeylerde veya dekoratif görünüm kazandırılmak istenen taş, beton, ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır. Hediyeelik süs eşyaları üzerinde kullanılır.

- Uygulandığı yüzeylere parlak, metalik görünüm kazandırır.
- 150°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.



QR KODU  
KAMERA  
YARDIMI İLE  
OKUTUNUZ



permolıtboya.com.tr

## PERMOLİT PERMOYALDIZ ALTIN-BRONZ-BAKIR YALDIZ BOYA

**Tanım:** Solvent bazlı, hidrokarbon reçine esaslı, ısıya dayanıklı, dekoratif, parlak, metalik görünümlü son kat, koruyucu boyadır.

**Kullanım Alanı:** İç ve dış cephelerdeki her tür metal üzerine, özellikle ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz borusu, baca, kalorifer tesisatları gibi sıcak yüzeyler veya dekoratif görünüm kazandırılmak istenen taş, beton, ahşap yüzeyler üzerine kullanılabilir.

**Özellikleri:** Uygulandığı yüzeylere parlak, metalik görünüm kazandırır. Hem koruyucu hem de dekoratif olarak kullanılabilir. 150°C 'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. Örtücülük gücü yüksektir. Hızlı kurur. Hediyeelik süs eşyaları üzerine uygulanabilir.

### Teknik Özellikler

<b>Görünüm</b>	: Parlak, düz, son kat metalik boya
<b>Renk</b>	: Altın, bronz, bakır
<b>Viskozite</b>	: 15 – 20 Sn Ford Cup 4 / 25°C
<b>Yoğunluk</b>	: 0,93 ± 0,05 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Katı Madde</b>	: 34 ± 2 (120°C 30 dak.)
<b>Kullanılabileceği en yüksek sıcaklık:</b>	150°C
<b>Kaplama Gücü</b>	: Yüzey şartlarına ve kullanım amacına bağlı olarak, tek katta 14–16 m <sup>2</sup> /L Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
<b>Kuruma Süresi</b> (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 10 - 15 dakika Dokunma kuruması 12 saat Katlar arası bekleme süresi 1 saat
<b>Parlama Noktası</b>	: > 4°C
<b>Ambalaj Şekli</b>	: 2.5 L, 0.75 L, 0.375 L, 0.25 L, 0.125 L

**Yüzey Hazırlama:** Uygulama yapılacak tüm yüzeyler toz, yağ, pas, kir, kendini taşıyamayacak gevşek dokular ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılır. Paslı yüzeyler tel fırça, raspa, zımpara veya kumlama ile temizlenir. Ahşap yüzeylerin reçineleri selülozik tiner ile nemiendirilmiş bez ile silinir. Yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır

**İnceltme:** Kullanıma hazırdır, inceltilemez.

**Uygulama:** Permoaldiz iyice karıştırılarak boya tabancası, daldırma, fırça veya rulo ile uygulanır. Tek kat uygulama yeterli örtücülüğe sahiptir. İstenirse ikinci kat uygulama en az bir saat sonra yapılır. Uygulama araçlarının temizliği rapit tiner ile yapılabilir.

**Depolama:** Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak 5 yıl saklanabilir. Üst üste, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda en fazla 8, 0.375, 0.25 ve 0.125 L'lik ambalajlarda ise en fazla 9 ambalaj istiflenmelidir.

### Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.  
Uygulamayı, yüzey sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arasında, iyi havalandırılan ortamlarda yapınız.  
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.  
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız, Ürünü en fazla +35°C de gölgede depolayınız.  
Ürünü kullanacağınız zaman kapağını açıp işiniz bittiğinde hemen sıkıca kapatınız.

### ZARARLILIK İFADELERİ

**H225:** Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
**H304:** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür  
**H315:** Cilt tahrişine yol açar  
**H336:** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
**H361d:** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var  
**H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

### ÖNLEM İFADELERİ

**P210:** Isıdan/kıvılcımdan/aleviden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.  
**P271:** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.  
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
**P301+P310:** YUTULDUGUNDA: ULUŞAL DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.  
**P302+P352:** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
**P304+P340:** SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.  
**P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapağı sıkıca kapalı tutun.  
**P501:** İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Etiketlemeyi gerektiren tehlikeli bileşenler: Toluene (Cas No: 108-88-3).

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.