



PERMOLİT DUVART STROPIYER DUVAR BOYASI

ÜRÜN NO: 03.087



**SANATSAL
DOKUNUŞ**



**SEDEF
GÖRÜNÜM**



**EKSTRA
CANLI RENKLER**

Su bazlı olup stropiyer, kartonpiyer gibi dekorasyon amaçlı yapılan yüzeylerin boyanması için geliştirilmiştir. Dekoratif detayları belirginleştirir, detaylara canlı, parlak, inci zerafeti kazandırır. Stropiyer yüzeylere zarar vermez.

- Uzun ömürlüdür.
- Permokolor renk tüpleriyle renklendirilebilir.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolitooya.com.tr

PERMOLİT DUVART STROPIYER DUVAR BOYASI

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, sedef görünümlü, tam silinebilen, dekoratif stropiyer boyasıdır.

Kullanım Alanı: Stropiyer, kartonpiyer gibi dekoratif yüzeylerde, uygun astarlama sonrasında beton, ahşap vb. yüzeylerde veya hobi amaçlı boyamalarda kullanılabilir.

Özellikleri: Işığın içlerinde farklı yansıdığı tabakaların oluşturduğu sedef etkisi ile uygulandığı yüzeye inci zarafeti kazandırır. Dekoratif yüzeylerdeki detayları belirginleştirir, yaşam alanlarını sanatsal bir dokunuşla sarayların ihtişamlı görünümüne dönüştürür. Stropiyer yüzeylere zarar vermez. Altın, bakır ve gümüş renkleri mevcuttur. Permokolor renk tüpleri ile renklendirilebilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Yarı mat
Renk	: Gümüş, altın, bakır
Viskozite	: 104 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: 1,07 ± 0,02 gr/cm ³
Katı Madde	: 39 ± 2 (120°C 30 dak.)
pH	: 8,5 ± 1
Sarfıyat Miktarı	: Yüzey şartlarına ve elde edilmek istenen dekoratif görünüme göre değişkendir. Tek katta 15 - 22 kg/m ² alan boyanabilir. Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Katlar arası bekleme süresi 6 saat
Parlama Noktası	: - (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 2.5 L, 0.75 L

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Astarlama: İlk defa boyanacak kartonpiyer yüzeyler Permolen Saten Alçı Astarı veya 1'e 7 oranında inceltilmiş Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır. İlk defa boyanacak stropiyer yüzeylerde astar uygulaması gerekmez. Eski boyalı renk dönüşümü gerektiren yüzeylerde örtücü astar uygulaması yapılmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme: İnceltilemez, kullanıma hazırdır.

Uygulama: Astarlama işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyler Permosil İç Cephe Boyası ile doyurularak, stropiyer boya uygulamasına geçilebilir. Stropiyer boyası iki kat olarak, katlar arasında en az 6 saat beklenerek uygulanır.

Uygulama aletleri: Fırça veya saten rulo

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Önem İfadeleri

- P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No: 55965-84-9) ve 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (Cas No: 26530-20-1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.