



PERMOLİT HAMMERTON METAL YÜZEYLER İÇİN BOYA

ÜRÜN NO: 04.041


ANTİKOROZİF
PAS ÖNLEYİCİ


RAPİD BOYA
HIZLI KURUR


DEKORATİF
ÇEKİÇLENMİŞ GÖRÜNÜM


PARLAK

Permolit Hammertone, dekoratif amaçlı metal boyasıdır. Paslanır metalleri korozyona karşı korur.

- Hızlı kurur. Çıplak ve astarlanmış metal yüzeylere çok iyi yapışır.
- Metal işçiliği sırasında meydana gelen kusurları kapatır ve yüzeylere çekiçlenmiş metal görünümü kazandırır.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolittboya.com.tr

PERMOLİT HAMMERTON METAL YÜZEYLER İÇİN BOYA

Tanım: Solvent bazlı, epoksi modifiye alkid bağlayıcı esaslı, hava kurumalı, çekiçlenmiş metal görünümlü, parlak son kat boyadır.

Kullanım Alanı: Dekoratif amaçlı metal boyası.

Özellikleri: Hızlı kurur. Astarlı veya astarsız metal yüzeylere uygulanabilir. Parlaktır. Antikorozyif pigmentler içerir, yüzeyin maruz kalabileceği atmosferik neme karşı bariyer oluşturarak korozyona karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Yüzey toleranslı bir boya olmasından dolayı paslı yüzeylere uygulanabilir. Yüzeylere çekiçlenmiş metal görünümü kazandırır. Metal işçiliği sırasında meydana gelen kusurları kolayca kapatır ve dekoratif bir görünüm kazandırır. Fırça ve pistole ile uygulanabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Parlak, çekiçlenmiş metal görünümlü.
Renk	: Kartela renkleri
Viskozite	: 75 - 80 KU/25°C
Yoğunluk	: 1.02 ± 1.05 gr/cm ³ (Renge Göre Değişir.)
Katı Madde	: 52-54± 2 (120°C 30 dak) (Renge Göre Değişir.)
Kaplama Gücü	: 35 mikron kuru film kalınlığında, 12 - 14 m ² /L
Kuruma Süresi	: Dokunma kuruması 15 - 20 dakika
(23°C 50% HR)	Tam kurlenme 7 gün
	Katlar arası bekleme süresi en fazla 3 saat
Parlama Noktası	: <21°C
Ambalaj Şekli	: 2.5L, 0.75L

Yüzey Hazırlama

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak yüzeylerdeki kir, toz, yağ ve tabaka halindeki pas, zımparalama, kumlama ve solvente batırılmış bez ile silme yöntemlerinden uygun olanı ile temizlenir.

İlk defa boyanacak metal yüzeyler: Yeni boyanacak metal yüzeyler üzerindeki yağ, temizleme solventine batırılmış bez ile temizlenir.

Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyler, kabarmış, kalkmış tabakalardan arındırılır.

İnceltici / İnceltme: Rapit / Endüstriyel tiner, Boya tabancası uygulaması için %10 -20, Fırça uygulaması için inceltilmaz gerekirse en fazla %5.

Uygulama: Fırça ile uygulama durumunda inceltmeden kullanıldığında en iyi desen elde edilir İlk kat boyama işlemini takip eden 3 saat içinde ikinci uygulama yapılmalıdır. Boya tabancasıyla uygulama durumunda inceltmeye dikkat edilmeli, katlar arasında 15-20 dakika ara ile 3-4 kat uygulama yapılmalıdır. Boya tabancasının yüzeyden uzaklığı 15-20 cm ve hava basıncı 2 bar olmalıdır. İnceltme oranı ve uygulama koşulları ile boyanın desen boyutları değişiklik gösterebilir. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar temizleme tineri ile veya rapit tiner ile temizlenebilir.

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir

Dikkat Edilecek Hususlar

Boyanın inceltme oranı ve kompresörün basınç ayarı, desenlerin boyutlarının, değişiklik göstermesine neden olur.

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

Yüzey sıcaklığı +10°C ile +35°C arasında ve çiğlenme noktasından en az 3 °C yüksek olduğunda uygulayınız.

Uygulama yapılacak ortamda bağıl nem % 70 ten düşük olmalıdır.

Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.

Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız, Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz

Zararlılık ifadeleri

H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

H315: Cilt tahrişine yol açar

H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

Önem ifadeleri

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Etiketlemeyi gerektiren tehlikeli bileşenler: Toluene (Cas No: 108-88-3).

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.