



PERMOLİT PERMOMAX İÇ CEPHE ASTARI

ÜRÜN NO: 03.096

Permolit Permomax İç Cephe Astarı, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, iç cephe astarıdır.

- Kullanıma hazırdır.
- Zemine nüfuz ederek sağlamlaştırır.
- Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır.
 - Özellikle tamir görmüş yüzeylerde oluşmuş doku farklarını örter.
- Eski solvent bazlı boya üzerine yeni su bazlı boyanın iyi yapışmasını sağlar.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolitooya.com.tr

PERMOLİT PERMOMAX
İÇ CEPHE ASTARI

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, iç cephe astarı.

Kullanım Alanı: Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

Özellikleri: Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır. Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği yüksektir. Zemine nüfuz ederek sağlamlaştırır. Erken kurumayı engeller. Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Örtücüdür, eski boyalı yüzeylerin renk dönüşümünde boya sarfiyatını düşürür, işçiliği azaltır. Özellikle tamir görmüş zeminlerde oluşmuş farklı dokuların son kat boyada görünmesini engeller. Doku farkı nedeniyle oluşan renk dalgalanmalarını giderir. Eski solvent bazlı boya tabakasının üzerine yeni su bazlı boyanın iyi yapışmasını – aderansını sağlar. Çok emici ve tozuma özellikli yüzeylerde Permolit Permobinder veya Permoten Saten Alçı Astarı kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Düz görünümlü, astar.
Renk	: Beyaz
Viskozite	: 87 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: 1.39 ± 0.02 gr/cm ³
Katı Madde	: 54 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: 8.5 ± 1
Sarfiyat Miktarı	: Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 14 – 20 m ² /L Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Son kat boya uygulaması 6 saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 L, 7.5 L, 2.5 L

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler kir, toz ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeylerdeki bozukluklar ve çatlaklar Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, macunlu alan Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır.

Eski Boyalı Yüzeyler: Yüzeyler kir, toz, kabarmış, kalkmış boya tabakaları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları ve zemin bozuklukları Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, yalnızca macunlu alan Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır.

İnceltme: Kullanıma hazırdır. Gerekğinde en fazla %5 su ile inceltilir.

Uygulama: Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylere fırça, iplik rulo veya pistle ile tek kat olarak uygulanır. Son kat boya uygulamasının en az 6 saat sonra yapılması gerekmektedir.

Depolama: : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 7.5 L'lik ambalajlarda en fazla 6, 2.5 L'lik ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötrleştirme işleminin yapıldığından emin olunuz.

Önem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.