



PERMOLİT PERMOBİNDER AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI KONSANTRE ASTAR

ÜRÜN NO: 03.038



KONSANTRE



ALÇI/MACUN
YÜZEYLER İÇİN



ZEMİNİ
SAĞLAMLAŞTIRIR



BOYANIN
ADERANSINI SAĞLAR



BOYADA RENK
DALGALANMALARINI
ÖNLER



BOYA SARFIYATINI
AZALTIR

Permolit Permobinder, emiciliği yüksek, tozuma karakterli yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek son kat boya için uygun zemin hale gelmesini sağlayan konsantre bir üründür. Alçı, alçıpan, macun, gaz beton ve benzeri ham yüzeylerde, eski kireç badanalı, düşük kaliteli, emici plastik boyalı, çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde kullanılır.

- Boya sarfiyatını azaltır.
- Boyanan yüzeydeki renk dalgalanmalarını engeller.
- 1'e 7 inceltir.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolitooya.com.tr

PERMOLİT PERMOBİNDER
AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI KONSANTRE ASTAR

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, konsantre, iç ve dış cephe astarı.

Kullanım Alanı: Beton, gaz beton, alçı, macun, sıva ve benzeri ham duvarlarda, eski kireç badanalı, düşük kaliteli emici plastik boyalı, çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde kullanılır.

Özellikleri: Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek son kat boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Boya sarfiyatını düşürür. Son kat boyanın kuruma süresini düzenler. Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Emiciliği yüksek, tozuma karakterli yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek üzerindeki serbest maddeleri yüzeye bağlar ve son kat boya için uygun zemin haline getirir. Özellikle alçı ve macun yüzeyler için maksimum performans sağlar. Solvent bazlı boya uygulanmış yüzeylerden su bazlı boyaya geçiş yaparken Permoset Dönüşüm Astarı tercih edilmelidir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Düz görünümlü, şeffaf.
Renk	: Renksiz
Viskozite	: 52 ± 5 KU
Yoğunluk	: $1,0 \pm 0,02$ gr/cm ³
Katı Madde	: 32 ± 1 (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı	: Yüzeyin durumuna bağlı olmak üzere, 7 kat inceltildiğinde 30 – 50 m ² /L
Kuruma Süresi	: Dokunma kuruması 30 dak
(23°C 50% HR)	Tam kuruma 24 saat
	Son kat boya uygulaması 6-8 Saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15L, 4L, 1L.

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyde bulunan serbest toz, kir ve gevşek dokular, fırça ile temizlenmeli, gerekirse su ile yıkanmalı, yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeylerdeki çatlak, çukur vs. Permoberler ile astarlandıktan sonra iç cephelerde Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu, dış cephelerde Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir.

Eski boyalı yüzeyler: Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permoberler ile astarlandıktan sonra iç cephelerde Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile dış cephelerde Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu macunlanarak düzeltilmelidir.

İnceltme: Su ile hacimce 1'e 7 oranında inceltilmelidir

Uygulama: Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeylerde bulunan tozlar nemli bir bez veya nemli yumuşak bir fırça ile tozdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. 7 kat su ile inceltilmiş Permoberler, fırça veya rulo ile yüzeyde film yapmayacak şekilde tarama yapmadan tek kat olarak uygulanmalıdır. Son kat boya uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir. Uygulama sonunda kullanılan araç gereç kurumadan, su ile temizlenebilir.

Yüzeyde camsi film tabakası oluşmuşsa, kesinlikle yüzeydeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir. (zımpara, rasalama..) Aksi halde son kat boyada; soyulma, çatlama, rulo izi, örtücülük problemi ile karşılaşılacaktır.

Depolama: Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 4 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 1 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Kullanacağınız miktar ürünü inceltiniz.
Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötralize işleminin yapıldığından emin olunuz.

Önlem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.