



PERMOLİT PERMOLİFE SU BAZLI AMERİKAN KAPI BOYASI

ÜRÜN NO: 03.070



UZUN ÖMÜRLÜ



NEFES ALAN
YÜZEYLER



KALICI RENKLER



SİLİNEBİLİR



CANLI RENKLER



SANATSAL
DOKUNUŞ

Permolite Permolife, su bazlı, saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, örtücü ve koruyucu, son kat panel kapı boyasıdır.

- Uzun ömürlüdür.
- Permokolor renk tüpleriyle renklendirilebilir.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolıtboya.com.tr

PERMOLİT PERMOLİFE SU BAZLI AMERİKAN KAPI BOYASI

Tanım: Su bazlı, saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, örtücü ve koruyucu, son kat panel kapı boyasıdır.

Kullanım Alanı: Amerikan panel kapılarda ve her türlü ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

Özellikleri: Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır, örtücülük gücü yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Ahşabın doğal dokusunu gösterir. Su bazlı olduğu için rahatsız edici kokusu yoktur, kurşun içermez. Suya, evdeki kimyasallara ve darbelerle karşı dayanıklıdır. Sararmayan bir boyadır. Atmosfere verilen uçucu organik bileşik miktarı (UOB / VOC) Avrupa Birliği limitlerinin altındadır.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Yarı mat, düz görünümlü son kat boya
Renk	: Kartela renkleri
Viskozite	: 95 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1,29 \pm 0,15$ gr/cm ³ (reng'e göre değişir.)
Katı Madde	: 53 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı	: Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 14 – 18 m ² /L Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Katlar arası bekleme süresi 6 saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L

Yüzey Hazırlama

İnceltme: Kullanıma hazırdır. Gerekliğinde en fazla %5 oranında su ile inceltilir.

Uygulama: Yüzeyler kir, toz, yağ, eski boya kalıntıları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yeni boyanacak ham yüzeylerde Permolit Su Bazlı Ahşap Koruyucu kullanılması önerilir. Boya uygulamasına geçilmeden önce yüzey hafifçe zımparalanıp tozu, nemli bir bezle alınmalıdır. Boya uygulaması fırça veya saten rulo ile en az iki kat halinde ve katlar arasında en az 6 saat beklenerek yapılmalıdır. En iyi sonuç için, uygulama ahşabın damar yönünde fırça ile yapılmalıdır. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama: Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 7.5 L'lik ambalajlarda en fazla 6, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız
Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Önem İfadeleri

- P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

TS 5808'e uygundur.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.