



## PERMOLİT PERMOSAR SİLİKONLU DİŞ CEPHE ASTARI

ÜRÜN NO: 03.033



Permoliit Permosar Silikonlu Dış Cephe Astarı, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, iç ve dış cephe astarıdır.

• 1'e 1 inceleştirilir.

- Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur.
  - Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boyaya sarfiyatını azaltır.



QR KODU  
KAMERA  
YARDIMI İLE  
OKUTUNUZ



permolitboya.com.tr

## PERMOLİT PERMOSAR SİLİKONLU DİŞ CEPHE ASTARI

**Tanım:** Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, kırık beyaz, iç ve dış cephe astarı.

**Kullanım Alanı:** Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç ve dış cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

**Özellikleri:** Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek boyanın tutunabileceğinin sağlam zeminler oluşturur. Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boyaya sarfiyatını azaltır. Uygulandığı yüzeyde beyaz bir film tabakası bırakarak üzerine gelecek boyanın örtüçülüğünü artırır. Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği yüksektir. Zemine nüfuz ederek sağlamlaştırır. Erken kurumayı engeller. Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada olusablecek renk dalgalanmalarını önler. Örtücüdür, eski boyalı yüzeylerin renk dönüşümünden boyaya sarfiyatını düşürür, işçiliği azaltır.

Çok emici ve tozuma özellikli yüzeylerde Permolt Permobil, solvent bazlı boyaya uygulanmış yüzeylerde su bazlı boyaya geçiş yaparken Permoset Dönüşüm Astarı tercih edilmelidir.

### Teknik Özellikler

Görünüm	: Düz görünümlü, astar.
Renk	: Kırık beyaz
Viskozite	: $112 \pm 5$ KU/25°C
Yoğunluk	: $1,61 \pm 0,02$ gr/cm <sup>3</sup>
Katı Madde	: $67 \pm 2$ (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı	: Yüzeylerin emiciliğine bağlı olmak üzere, 15 - 23 m <sup>2</sup> /kg, (24 – 35 m <sup>2</sup> /L) Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokuma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Son kat boyası uygulaması 6 Saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 kg (9.1 L), 4 kg (2.4 L)

### Yüzey Hazırlama

**Yeni Sıvılı Yüzeyler:** Yüzeyler kır, toz ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeylerdeki bozukluklar ve çatlaklar iç cepheerde Permolt Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu, dış cepheerde Permolt Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzeltilmeli, zimpara yapılmalı, macunlu alan Permolt Permobil ile astarlanmalıdır.

**Eski boyalı yüzeyler:** Yüzeyler kır, toz, kabarmış, kalkmış boyaya tabakaları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları ve zemin bozuklukları iç cepheerde Permolt Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu, dış cepheerde Permolt Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzeltilmeli, zimpara yapılmalı, yalnızca macunlu alan Permolt Permobil ile astarlanmalıdır.

**İnceltme:** %100 su ile inceltirilir.

**Uygulama:** Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylere fırça, rulo veya pistole ile gölge takip edilerek tek kat olarak uygulanır. Son kat boyası uygulamasının en az 6 saat sonra yapılması gerekmektedir.

**Depolama:** Ağızı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 kg'lık ambalajlarda en fazla 5, 4 kg'lık ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

### Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.  
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.  
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayın.  
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağlı ortamlarda yapmayın.  
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Kullanacağınız miktar ürünün inceletiniz.  
Kireci fazla olan ham sıvılı yüzeylerde nötralize işleminin yapıldığından emin olunuz.

### Önlem İfadeleri

- P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.  
P262: Gözle, ciltle veya kıyafete temas ettirmeyin.  
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.  
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyonu yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen teknik hizmet bölümümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.