

**PERMOLİT PERMOSEL SELÜLOZİK VERNİK**

Ürün No : 05.080/81/82 Bülten Revizyon No: 00 Yayın Tarihi: 06.02.2020

**Tanım** : Solvent bazlı, alkid reçine ve nitroselüloz esaslı, parlak / ipek mat / mat görünümlü selülozik son kat mobilya verniğidir.

**Kullanım alanı** : İç mekânda kullanılmak için üretilmiş mobilya ve dekorasyon amaçlı her türlü ahşap yüzeyde kullanılabilir.

**Özellikleri** : Hızlı kurur. Sert, dayanıklı, çok düzgün dekoratif bir görünüm oluşturarak uygulandığı ahşapları korur. Şeffaf yapısı ile ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmez. Çizilme direnci ve yapışma gücü yüksektir. Sürtünmelere, darbelere, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Parlak, ipek mat ve mat çeşitleri mevcuttur.

**Teknik Özellikler**

Görünüm : Şeffaf, düz, parlak/ipek mat/mat  
Renk : Renksiz  
Viskozite : 80-100" / 20 °C, DIN6  
Yoğunluk : 0,945 ± 0,03 gr/cm<sup>3</sup>  
Katı Madde : 30 ± 2 (120 °C 30 dak.)  
Kaplama Gücü : Ahşabın türüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 30-35µ kuru film kalınlığında 8-10 m<sup>2</sup>/L (toplam sarfiyat 3-4 m<sup>2</sup>/L). Önerilen uygulama miktarı, tek katta 100-150 g/m<sup>2</sup>.  
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması 15-25 dak.  
(23 °C 50% HR) Tam kuruma 24 saat  
Katlar arası bekleme süresi 15-20 dak.  
Parlama Noktası : <23 °C  
Ambalaj Şekli : 12 kg (12.6 L), 3 kg (3.2 L), 0.85 kg (0.9 L)

**Yüzey Hazırlama**

Ahşap yüzeylerdeki yağ, toz, kir, talaş artıkları ve varsa kabaran kalkan yüzeyler iyice temizlenir. Budaklardaki reçineler selülozik tinerle silinir. Yüzeylerdeki bozukluklar, ahşabın kendi talaşının vernikle karıştırılıp hazırlanan macun ile düzeltilir. Yüzey 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanır, tozu temizlenir. Yüzeyler mutlaka kuru olmalıdır.

**İlk defa verniklenecek yüzeyler**

İlk defa uygulama yapılacak ahşap yüzeyler zımpara yapılır, yağ, toz, kir, talaş artıkları ve varsa kabaran kalkan yüzeyler iyice temizlenir. Yüzeylerdeki budaklar selülozik tiner ile silinerek temizlenmelidir.

**Eski vernikli yüzeyler**

Eski vernikli yüzeylerdeki vernik tabakasının iyice zımparalanması gerekir.

**İnceltme** : Selülozik tiner ile hacimce %110-120 oranında inceltilmelidir (DIN4 20°C'de uygulama viskozitesi 13-16" gelmelidir).

**Uygulama** : Alt yüzey işlemi tamamlanmış, selülozik, polyester veya poliüretan dolgu verniği yapılıp 220-400 numaralı zımpara ile zımparalanmış ahşap yüzeylere Permolit Permosel Selülozik Vernik havalı veya havasız sprey tabanca ile ince katlar halinde birbirine çapraz olarak 2 – 3 kat uygulanır. Katlar arasında 15 – 20 dakika beklenmelidir. Kullanılan aletlerin temizliği uygulamadan hemen sonra selülozik tiner ile yapılabilir.

**Depolama** : Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Üst üste, 12 kg'lık ambalajlarda en fazla 5, 3 kg'lık ambalajlarda en fazla 7, 0.85 kg'lık ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

**Dikkat Edilecek Hususlar**

❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

- ❖ Uygulama ortamında; bağıl nem %45-65, uygulama yapılacak yüzey, ortam ve ürün sıcaklığı 10-35°C olmalıdır.
- ❖ Düşük sıcaklık ve yetersiz hava sirkülasyonu veya yüksek nem oranı kuruma zamanlarını geciktirir ve ürün performansını negatif etkileyebilir.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız,
- ❖ Artan üründe kabuk oluşumunu önlemek üzere yüzeye bir miktar selülozik tiner ilave ederek karıştırmadan saklayınız
- ❖ Ürünü, ağzı sıkıca kapatılmış ambalajında serin, direkt güneş almayan ortamlarda saklayınız.

#### Tehlike



#### Zararlılık ifadeleri

**H225:** Kolay alevlenir sıvı ve buhar

**H304:** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

**H315:** Cilt tahrişine yol açar

**H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.

**H336:** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

**H361d:** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var

**H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

#### Önlem ifadeleri

**P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.

**P271:** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P301+P310:**YUTULDUĞUNDA: ULUSAL DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

**P302+P352:** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P304+P340:** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

**P305+P351+P338:** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**P501:** İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Etiketlemeyi gerektiren tehlikeli bileşenler: Toluen (Cas No: 108-88-3), 2-metilpropan-1-ol (Cas No: 78-83-1).

*Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.*