

PERMOLİT TENİS KORT BOYASI (SOLVENT BAZLI)

Ürün No : 04.056 Bülten Revizyon No: 01 Yayın Tarihi: 01.01.2018

Tanım : Solvent bazlı, kauçuk takviyeli, alkid bağlayıcı esaslı, mat, son kat, kort ve zemin boyasıdır.

Kullanım alanı : Kortlar, oyun alanları, asfalt, beton yüzeyler, mineral esaslı yüzeyler, site, alışveriş merkezi, otopark gibi yerlerde, zeminlerin boyanması veya işaretleme amaçlı kullanılır

Özellikleri : Yapışma gücü ve örtücülüğü yüksektir. Atmosferik etkilere, tuzlu suya, mekanik sürtünmelere, kimyasallara ve renk solmasına karşı dirençlidir. Yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır. Performansı yüksek, uygulaması kolaydır.

Teknik Özellikler

Görünüm : Mat, düz (flat)
Renk : Beyaz, kırmızı, yeşil, sarı
Viskozite : 85 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk : $1,55 \pm 0,10$ gr/cm³
Sarfıyat Miktarı : Uygulama aracına ve uygulama kalınlığına bağlı olarak 0,300L/m² – 0,500L/m² (0,500 – 0,800 kg/m²)
Uygulama Kalınlığı: 0,300 – 0,500 mm
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması 10-15 dak.
(23°C 50% H_R) Tam kuruma 45 dak.
Parlama Noktası : < 21°C
Ambalaj Şekli : 15 L

İnceltme : Kullanıma hazırdır, Uygulama araçlarına bağlı olarak en fazla %10 Permolit Permoyol Yol Çizgi Boyası Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama : Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, gevşek zeminden arındırılmalı sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Özel makineler veya airless sistemler ile uygulanması önerilir, fırça veya rulo ile de uygulanabilir. Uygulamanın önerilen kalınlığa veya sarfıyat miktarına gelmesine dikkat edilmelidir. Fırça veya rulo uygulamalarda katlar arasında 45 dakika beklenmesi önerilir. Parlak, vakumlu beton yüzeylerde, yapışma az olacağından uygulama öncesinde yüzeyin pürüzlendirilmesi gereklidir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste en fazla 5 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Uygulamayı + 5°C ile + 35°C arasında yapınız.
- ❖ Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.
- ❖ Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek üzere yüzeye bir miktar Permolit Permoyol Yol Çizgi Boyası Tineri ilave ederek karıştırmadan saklayınız.

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

- H225 : Kolay alevlenir sıvı ve buhar
H304 : Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür
H315 : Cilt tahrişine yol açar
H361d : Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var
H373 : Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

Önlem İfadeleri

- P102 : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P210 : Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.
P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P310 :YUTULDUĞUNDA: ULUSAL DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P302+P352 : DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+P340 : SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P403+P233 : İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 : İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Etiketlemeyi gerektiren tehlikeli bileşenler: Toluen (Cas No: 108-88-3).

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.