



PERMOLİT PERMOGREN GRENLİ DİŞ CEPHE ASTARI

ÜRÜN NO: 03.122



GRENLİ



DOKU FARKINI
ÖNLER



YÜKSEK
ADERANS



KOLAY
UYGULAMA

Permolit Permogren Grenli Dış Cephe Astarı, eski boyalı ve kılcal çatlakları olan veya dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde son kat boya uygulanmasından önce zemin hazırlamak için tasarlanmıştır.

- Tutunmayı maksimum düzeye çıkarır.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolitboya.com.tr

PERMOLİT PERMOGREN
GRENİ DİŞ CEPHE ASTARI

Tanım: : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boya ve kaplamalarından önce kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir astardır.

Kullanım Alanı: Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü dış cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

Özellikleri: Eski boyalı ve kılcal çatlakları olan veya dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde son kat uygulamasından önce zemin hazırlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Beyaz renklidir ancak son kat boya veya kaplama rengine göre renklendirilerek uygulanabilir. Mükemmel derecede aderansı artırır. Grenli özelliğe olduğundan kaplamaların zemine tutunmasını kolaylaştırır. Su buharı geçirgenliği özelliğine sahiptir. Kolay uygulanır, çevreye duyarlı bir üründür.v

Teknik Özellikler

Görünüm	: Grenli, örtücü.
Renk	: Beyaz
Viskozite	: 128 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1,54 \pm 0,02$ gr/cm ³
Katı Madde	: 71 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı	: Yüzeylerin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 10 – 12 kg /m ² (15 – 18 m ² /L). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Son kat boya uygulaması 12 Saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 20 kg (13 L)

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Yüzeyler üzerinde bulunan seviye farklılıkları, çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomaçun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir.

İnceltme: Su ile hacimce %15 – 20 oranında inceltililebilir.

Uygulama: Gerekli oranda su ile inceltilmiş astar, homojen hale gelene kadar karıştırılmalı, fırça rulo veya pistole ile tek kat olarak uygulanmalıdır. 12 saat sonra son kat boya uygulamasına geçilebilir. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama: Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste en fazla 5 ambalaj istiflenmelidir

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.
Uygulama sırasında belirli aralıklar ile astarı karıştırınız.

Önlem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.