



PERMOLİT PERMOSET İÇ VE DIŞ CEPHE DÖNÜŞÜM ASTARI

ÜRÜN NO: 03.016



SOLVENT BAZLIDAN
SU BAZLIYA GEÇİŞ



YÜKSEK
ADERANS



DOKU FARKINI
ÖNLER



MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK



KOLAY
RENK DÖNÜŞÜMÜ

Permolit Permoset İç ve Dış Cephe Dönüşüm Astarı, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, solvent bazlı boya uygulanmış zeminlere su bazlı boya uygulanabilmesi için geliştirilmiş astardır.

- Özellikle tamir görmüş yüzeylerde oluşmuş doku farklarını örter.
- Boyanan yüzeydeki renk dalgalanmalarını engeller. Renk dönüşümlerinin kolayca yapılabilmesini sağlar.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolitboya.com.tr

PERMOLİT PERMOSET İÇ VE DIŞ CEPHE DÖNÜŞÜM ASTARI

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, solvent bazlı boya uygulanmış zeminlere, su bazlı boya uygulanabilmesi için geliştirilmiş astar boya.

Kullanım Alanı: İç ve dış cephelerde, solvent bazlı boya uygulanmış yüzeyler, doku farkı oluşmuş yüzeyler, renk dönüşümü gereken yüzeyler üzerine kullanılabilir.

Özellikleri: Solvent bazlı saten boya uygulanmış eski yüzeylerin üzerine su bazlı boya uygulamalarında kullanır. Eski solvent bazlı boya tabakasının üzerine yeni su bazlı boyanın iyi yapışmasını sağlar. Eski koyu renkli su bazlı boyalı yüzeylerin renk değişiminde son kat boyanın örtücülüğünü artırır, boya sarfiyatını ve işçiliği azaltır. Özellikle tamir görmüş zeminlerde oluşmuş farklı dokuların son kat boyada görünmesini engeller. Doku farkı nedeniyle oluşan renk dalgalanmalarını önler homojen bir tabaka oluşturur.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Düz görünümlü, astar.
Renk	: Beyaz
Viskozite	: 105 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1,56 \pm 0,02$ gr/cm ³
Katı Madde	: $62,5 \pm 2$ (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı	: Yüzey şartlarına bağlı olmak üzere, 7-10 m ² /kg (12 – 16 m ² /L) Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Son kat boya uygulaması 6 Saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 20 kg (12.9 L), 10 kg (6.5 L), 3.5 kg (2.3 L).

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler kir, toz ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeylerdeki bozukluklar ve çatlaklar önce Permolit Permobinder ile 1/7 oranında inceltildikten sonra astarlanmalı, ardından Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik macunlarından biri ile zemin bozuklukları düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, yalnızca macunlu alan Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır.

Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyler kir, toz, kabarmış, kalkmış boya tabakaları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları ve zemin bozuklukları, Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik macunlarından biri ile düzeltilmeli, zımpara yapılmalı ve macunlu alan Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır. Çok parlak ve pürüzsüz yüzeylerde aderansı artırmak için zımpara kullanılarak dış açılmalıdır.

Solvent bazlı boya uygulanmış yüzeyler: Yüzeyler üzerinde aderansı artırmak için zımpara kullanılarak dış açılmalıdır. Yüzeyler kir, toz ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeylerdeki bozukluklar ve çatlaklar önce Permolit Permobinder ile 1/7 oranında inceltildikten sonra astarlanmalı, ardından Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik macunlarından biri ile zemin bozuklukları düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, macunlu alan Permolit Permobinder ile tek kat astarlanmalıdır.

İnceltme: Su ile hacimce %5-10 oranında inceltilmelidir.

Uygulama: Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylere fırça, rulo veya pistole ile gölge takip edilerek tek kat olarak uygulanır. Son kat boya uygulamasının en erken 6 saat sonra yapılması gerekmektedir.

Depolama: Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 20 kg'lık ambalajlarda en fazla 5, 10 kg'lık ambalajlarda en fazla 6, 3.5 kg lık ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Kullanacağınız miktar ürünü inceltiniz.
Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötralize işleminin yapıldığından emin olunuz.

Önem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.