



PERMOLİT PERMOLAK SU BAZLI AKRİLİK ASTAR

ÜRÜN NO: 03.015



Permolit Permolak Su Bazlı Akrilik Astar, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

• 1'e 1 inceltir.

- Yüzeyle çok iyi nüfuz ederek boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur.
- Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolitboya.com.tr

PERMOLİT PERMOLAK
SU BAZLI AKRİLİK ASTAR

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, kırık beyaz iç ve dış cephe astarı.

Kullanım Alanı: Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç ve dış cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

Özellikleri: Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır. Uygulandığı yüzeyde beyaz bir film tabakası bırakarak üzerine gelecek boyanın örtücülüğünü artırır. Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği yüksektir. Zemine nüfuz ederek sağlamlaştırır. Erken kurumayı engeller. Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Örtücüdür, eski boyalı yüzeylerin renk dönüşümünde boya sarfiyatını düşürür, işçiliği azaltır.

Çok emici ve tozuma özellikli yüzeylerde Permolit Permabinder, solvent bazlı boya uygulanmış yüzeylerde su bazlı boyaya geçiş yaparken Permoset Dönüşüm Astarı tercih edilmelidir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Düz görünümlü, astar.
Renk	: Kırık Beyaz
Viskozite	: 113 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1,61 \pm 0,02$ gr/cm ³
Katı Madde	: 67 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı	: Yüzeylerin emiciliğine bağlı olmak üzere, 14 - 20 m ² /kg (22 – 32 m ² /L)
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Katlar arası bekleme süresi 6 Saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 kg (8.8 L), 2.5 kg (1.45 L) , 1 kg (0.6 L).

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler kir, toz ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeylerdeki bozukluklar ve çatlaklar iç cephelerde Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu, dış cephelerde Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, macunlu alan Permolit Permabinder ile astarlanmalıdır.

Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyler kir, toz, kabarmış, kalkmış boya tabakaları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları ve zemin bozuklukları iç cephelerde Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu, dış cephelerde Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, yalnızca macunlu alan Permolit Permabinder ile astarlanmalıdır.

İnceltme: %100 su ile inceltilir

Uygulama: Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylere fırça, rulo veya pistole ile gölge takip edilerek tek kat olarak uygulanır. Son kat boya uygulamasının en az 6 saat sonra yapılması gerekmektedir.

Depolama: Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 kg'lık ambalajlarda en fazla 5, 2,5 kg'lık ambalajlarda en fazla 7, 1 kg'lık ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.

Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.

Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.

Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Kullanacağınız miktar ürünü inceltiniz.

Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötralizasyon işleminin yapıldığından emin olunuz.

Önem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.