



PERMOLİT SÜLYEN R. BOYA ANTİKOROZİF BOYA

ÜRÜN NO: 04.008



**METALLERDE
ÜSTÜN KORUMA**



**KOLAY
UYGULAMA**



**HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLI**

İç ve dış cephelerde, paslanabilen her türlü metal yüzeyi koruma amaçlı kullanılır.

- Pas önleme özelliği, yapışma gücü ve örtücülüğü yüksektir.
- Suya ve deniz etkisine, rutubete ve dış tesirlerin yıpratıcı etkilerine dayanıklıdır.
 - Kaplama ve yüzeye tutunma gücü yüksektir.
 - Kolay sürülür, hızlı kurur. Turuncu renklidir.
 - Fırça, rulo veya pistole ile uygulanır.

PERMOLİT SÜLYEN R. BOYA ANTİKOROZİF BOYA

Tanım: Solvent bazlı, alkid bağlayıcı esaslı, anti koroziif özellikte, sentetik astar boya.

Kullanım Alanı: İç ve dış cephelerde, paslanabilen tüm metaller üzerine kullanılabilir.

Özellikleri: Paslanabilen her türlü metal yüzeyi koruma amaçlı kullanılır, pas önleme özelliği, yapışma gücü ve örtücülüğü yüksektir. Suya ve deniz etkisine, rutubete ve dış tesirlerin yıpratıcı etkilerine dayanıklıdır. Kaplama ve yüzeye tutunma gücü yüksektir. Kolay sürülür, hızlı kurur. Turuncu renklidir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Düz, son kat boya
Renk	: Turuncu
Viskozite	: 122 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1,41 \pm 0,05$ gr/cm ³
Katı Madde	: 76 ± 2 (120°C 30 dak.)
Kaplama Gücü	: Yüzey şartlarına ve kullanım amacına bağlı olarak, tek katta 12–16 m ² /L Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi	: Dokunma kuruması 3 - 6 saat
(23°C 50% HR)	Tam kuruma 24 saat
	Katlar arası bekleme süresi 24 saat
Parlama Noktası	: > 38°C
Ambalaj Şekli	: 15 L, 2.5 L, 0.75 L

Yüzey Hazırlama

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak yüzeyler, kendini taşıyabilecek sağlamlıkta olmalı, kir, toz, yağ, pas, kabarık eski boya kalıntıları ve gevşek dokulardan arındırılmalıdır. Yüzey bozuklukları ve seviye farkları Permomacun Sentetik Boya Macunu ile düzeltilir. Macunlanan alan zımparalanıp tozu temizlenir, Permomast Sentetik Astar ile astarlanır.

İlk defa boyanacak metal yüzeyler: Yeni boyanacak metal yüzeyler üzerindeki yağ, pas ve her türlü kir yüzeyden uzaklaştırılır. Gerekirse kumlama yöntemiyle bu tabakalar temizlenir, tozu alınır.

Eski boyalı yüzeyler: Eski boyalı yüzeylere mutlaka zımpara yapılır, tozu temizlenir. Zemin bozuklukları Permomacun Sentetik Boya Macunu ile düzgünleştirilir. Zımpara yapıp tozu temizlenir. Permomacun uygulaması yapılmışsa tüm yüzey Permomast Sentetik Astar ile astarlanır.

İnceltme: Permolit sentetik tiner ile fırça ve rulo uygulamaları için %5-10, pistole uygulaması için %15 - 20 oranında inceltilebilir.

Uygulama: Uygulama için hazır hale gelen yüzeylere fırça, rulo veya pistole ile en az iki kat olarak tatbik edilir. Katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar sentetik tiner ile temizlenebilir.

Depolama: Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak 5 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Son kat boyanın parlaklığının azalmasını önlemek için, astar tam olarak kuruduktan sonra, son kat boya uygulamasına geçiniz.

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

Uygulamayı, yüzey sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arasında, iyi havalandırılan ortamlarda yapınız.

Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.

Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız,

Ürünü sıcaktan koruyunuz.

Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz

Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek üzere yüzeye bir miktar sentetik tiner ilave ederek karıştırılmadan saklayınız.

Zararlılık İfadeleri

H226: Alevlenir sıvı ve buhar

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

EUH066: Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

Önlem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P301+P310: YUTULDUGUNDA: ULUŞAL DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Etiketlemeyi gerektiren tehlikeli bileşenler: Çözücü nafta (petrol), orta alifatik (Cas No: 64742-88-7), Kurşun kromat molibdat sülfat kırmızısı (Cas No: 12656-85-8), Kurşun sülfokromat sarısı (Cas No: 1344-37-2) ve Kobalt bis(2-etilhekzanoat) (Cas No: 136-52-7).

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.