

**PERMOLİT PERMOLİFE SU BAZLI AHŞAP ASTARI-ÖRTÜCÜ**

Ürün No : 03.223

Bülten Revizyon No: 00

Yayın Tarihi: 01.01.2022

**Tanım** : Su bazlı, akrilik bağlayıcı esaslı, son kat boya uygulamasından önce yüzeyi hazırlayıp, koruyan örtücü astardır.

**Kullanım Alanı** : İç veya dış mekânda bulunan tüm ahşap yüzey, doğrama ve eşyalar üzerinde kullanılır.

**Özellikleri** : Ahşaplara su geçirmezlik özelliği kazandırır, nefes almasını engellemez, nemini dengeler. Yüzeyini güçlendirir, son kat boyanın ahşaba daha iyi yapışmasını sağlar. Ahşap yüzeyi sıkılaştırır, boya uygulamasına hazır hale getirir. Ahşabın derinliğine nüfuz ederek, oluşması muhtemel lekeleri engeller, çürümesini önler. Son kat boyadan önce dolgun, dayanıklı, düzgün ve pürüzsüz yüzeyler oluşturur. Kolay zımparalanır. Su bazlı olduğu için rahatsız edici kokusu yoktur, sararmaz, ağır metal içermez. Atmosfere verilen uçucu organik bileşik miktarı (UOB / VOC) Avrupa Birliği limitleri içindedir. EN 71-3 Oyuncak Güvenliği standardına uygundur.

**Teknik Özellikler**

Görünüm	: Düz, örtücü
Renk	: Beyaz
Viskozite	: 85 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: 1,29 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>
Katı Madde	: 51 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: 8,5 ± 1
Sarfıyat	: Ahşabın emiciliğine bağlı olmak üzere tek katta 10 – 12 m <sup>2</sup> /L
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Katlar arası bekleme süresi 6 saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 L, 2.5 L, 0.75 L

**Yüzey Hazırlama**

Yüzeyler kir, toz, yağ, eski vernik veya boya kalıntıları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzey hafifçe zımparalanıp, tozu nemli bir bezle alınmalıdır.

**İlk defa boyanacak yüzeyler**

İlk defa uygulama yapılacak ahşap yüzeyler zımpara yapılıp, yağ, toz, kir, talaş artıkları ve varsa kabaran kalkan yüzeyler iyice temizlenir.

**Eski boyalı yüzeyler**

Eski boyalı yüzeylerdeki boya tabakasının iyice zımparalanması gerekir.

**İnceltme** : Kullanıma hazırdır. Gerektiğinden en fazla %5 oranında su ile inceltilebilir.

**Uygulama** : Uygulamadan önce astar iyice karıştırılmalıdır. En iyi sonuç için, uygulama ahşabın damar yönünde fırça ile yapılmalıdır. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir. 24 saat sonra son kat vernik ve boya uygulamasına geçilebilir. Bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren tik, iroko gibi ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Fırça, rulo ve daldırma yöntemleri ile uygulanabilir.

**Depolama** : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

**Dikkat Edilecek Hususlar**

- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Ortam ve yüzey sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arasında iken uygulayınız.

- ❖ Uygulama yapılacak ahşabın nemi %15'den daha az olmalıdır.
- ❖ Yağışlı havalarda, aşırı rüzgârlı ortamlarda, nemli yüzeylerde uygulama yapmayınız.
- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

#### **Önlem İfadeleri**

- P102 :Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P262 :Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.  
P270 :Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
P273 :Çevreye verilmesinden kaçının.  
P302+P352 :DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P305+P351+P338 :GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

*Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.*