

PERMOLİT PERMOLİFE SU BAZLI AHŞAP VERNİĞİ-YARI MAT

Ürün No : 03.219

Bülten Revizyon No: 00

Yayın Tarihi: 01.01.2022

Tanım : Su bazlı, saf akrilik bağlayıcı esaslı, şeffaf, UV dayanımı yüksek, koruyucu ve dekoratif, yarı mat ahşap verniğidir.

Kullanım Alanı : Binaların zemin hariç her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde, dış cephe kaplamalarında, lambri, pergole, çit ve benzeri yerlerde, ahşaptan yapılmış mobilyalarda, kapı, pencere gibi ahşap doğramalarda kullanılır.

Özellikleri : Ahşaptan mamul eşyaların doğal dokusunu bozmadan korunması ve renklendirilmesi için kullanılır. Ahşapları UV, yağmur, kar, sıcak ve soğuk gibi iklim koşullarına karşı korur. Suya, evdeki kimyasallara, çizilmeye, darbelere karşı dayanıklıdır. Su itici özelliği sayesinde neme karşı etkilidir. Ahşabın nefes almasını sağlar. Çatlamaz, kabarmaz ve dökülmez. Hızlı kurur. Sararmaz. Kolayca tatbik edilebilir. Su bazlı olduğu için rahatsız edici kokusu yoktur, ağır metal içermez. Atmosfere verilen uçucu organik bileşik miktarı (UOB / VOC) Avrupa Birliği limitleri içindedir. Kartela renkleri mevcuttur.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Şeffaf
Renk	: Kartela renkleri
Viskozite	: 70 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1,05 \pm 0,02$ gr/cm ³
Katı Madde	: 36 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfıyat	: Ahşabın emiciliğine bağlı olmak üzere tek katta 10 – 14 m ² /L
Kuruma Süresi	: Dokunma kuruması 30 dak
(23°C 50% HR)	Tam kuruma 24 saat
	Katlar arası bekleme süresi 6 saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 L, 2.5 L, 0.75 L

Yüzey Hazırlama

Yüzeyler kir, toz, yağ, eski vernik veya boya kalıntıları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır.

İlk defa verniklenecek yüzeyler

İlk defa uygulama yapılacak ahşap yüzeyler zımpara yapılır, yağ, toz, kir, talaş artıkları ve varsa kabaran kalkan yüzeyler iyice temizlenir. İlk defa boyanacak ham yüzeylerde Permolit Su Bazlı Ahşap Astarı kullanılması önerilir. Vernik uygulamasına geçilmeden önce yüzey zımparalanıp, tozu nemli bir bezle alınmalıdır.

Eski vernikli yüzeyler

Eski vernikli yüzeylerdeki vernik tabakası iyice zımparalanmalı, tozu nemli bezle alınmalıdır.

İnceltme : Kullanıma hazırdır. Gerekğinde fırça ve rulo uygulamaları için en fazla %5 oranında su ile inceltilir. Pistole uygulamaları için %10-15 arasında inceltilmelidir.

Uygulama : Uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. Vernik uygulaması fırça veya saten rulo ile iki kat halinde ve katlar arasında en az 6 saat beklenerek yapılmalıdır. En iyi sonuç için, uygulama ahşabın damar yönünde fırça ile yapılmalıdır. Mükemmel görünüm için katlar arasında çok hafif yoklama zımparası yapılması önerilir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama : Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Ortam ve yüzey sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Yağışlı havalarda, aşırı rüzgarlı ortamlarda, nemli yüzeylerde uygulama yapmayınız.
- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Önlem İfadeleri

- P102 :Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262 :Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270 :Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273 :Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352 :DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 :GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir.
Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.