

PERMOLİT PERMOMAX ÜNİVERSAL DIŞ VE İÇ CEPHE ASTARI

Ürün No : 03.231 Bülten Revizyon No: 00 Yayın Tarihi: 01.01.2022

Tanımı : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı dış ve iç cephe astarı.

Kullanım alanı : Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü dış ve iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

Özellikleri : Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır. Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği yüksektir. Zemine nüfuz ederek sağlamlaştırır. Erken kurumayı engeller. Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Örtücüdür, eski boyalı yüzeylerin renk dönüşümünde boya sarfiyatını düşürür, işçiliği azaltır. Özellikle tamir görmüş zeminlerde oluşmuş farklı dokuların son kat boyada görünmesini engeller. Doku farkı nedeniyle oluşan renk dalgalanmalarını giderir. Eski solvent bazlı boya tabakasının üzerine yeni su bazlı boyanın iyi yapışmasını – aderansını sağlar. Çok emici ve tozuma özellikli yüzeylerde Permolit Permobinder kullanılmalıdır.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Düz görünümlü, astar.
Renk	: Beyaz
Viskozite	: 87 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1.39 \pm 0,02$ gr/cm ³
Katı Madde	: 54 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı	: Yüzeylerin emiciliğine bağlı olmak üzere, 14 - 20 m ² /L Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% Hr)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Son kat boya uygulaması 6 saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 L, 7.5 L, 2.5 L

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler kir, toz ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeylerdeki bozukluklar ve çatlaklar Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik Macunlardan uygun olanı ile düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, macunlu alan Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır.

Eski boyalı yüzeyler

Yüzeyler kir, toz, kabarmış, kalkmış boya tabakaları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları ve zemin bozuklukları Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik Macunlardan uygun olanı ile düzeltilmeli, zımpara yapılmalı, yalnızca macunlu alan Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır.

İnceltme : Kullanıma hazırdır. Gerekğinde en fazla %5 su ile inceltiler.

Uygulama : Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylere fırça, iplik rulo veya pistole ile gölge takip edilerek tek kat olarak uygulanır. Son kat boya uygulamasının en az 6 saat sonra yapılması gerekmektedir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 7.5 L'lik ambalajlarda en fazla 6, 2.5 L'lik ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

- ❖ Ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda yapmayınız.
- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötrale işlemine yapıldığından emin olunuz.

Önem İfadeleri

- P102 :Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262 :Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270 :Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P302+P352 :DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 :GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 : İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.