

PERMOLİT duvART MERMER DEKORATİF DUVAR BOYASI

Ürün No : 03.086

Bülten Revizyon No: 03

Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yüzeylere mermer görünümü kazandıran dekoratif, estetik, parlak, son kat iç cephe kaplamasıdır.

Kullanım alanı : Uygun astar ile astarlanmış, yüzeyi düzgünleştirilmiş tüm iç cephe yapı elemanları üzerine ve kendi özel cılası yapılmak şartıyla, düzgün yüzeyli aşırı yağış almayan dış cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

Özellikleri

- ✓ Yüzeylere eski sarayların ihtişamını kazandıran estetik bir kaplamadır.
- ✓ Mala veya spatula ile özel dokusu verilen macun kıvamında bir üründür.
- ✓ Uzun ömürlü olup su buharını geçirir, yüzeylerin nefes almasına engel olmaz.
- ✓ Permokolor renk tüpleri ile renklendirilebilir.
- ✓ Küf ve mantar gelişimine karşı dirençlidir.

Teknik özellikler

Görünüm	: Yarı mat, dekoratif görünümlü, iç cephe kaplaması.
Renk	: Kartela renkleri
Kaplama gücü	: Yüzey şartlarına ve elde edilmek istenen dekoratif görünüme göre değişkendir. Tek katta 0,8 – 1,1 kg/m ² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması : 30 dakika Tam kuruma : 24 saat Katlar arası bekleme : 8-12 saat Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj	: 20 kg - 10 kg

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.

Astarlama

Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylerdeki serbest mikronize tozların yapışmasını sağlamak ve aderansı arttırmak için ilk defa boyanacak, sıva yüzeyler Permolit Permosar Silikonlu Astar ile, alçı ve macun gibi çok emici yüzeyler ise Permolit Permobinder veya Permolit Permoten Saten Alçı Astarı ile tek kat astarlanmalı, zemin Permosil Silikonlu Mat İç Cephe Boyası ile doyurulmalıdır. Eski boyalı sağlam, pürüzsüz yüzeyler ise Permolit Permokapar Örtücü Astarlar'dan biri ile astarlandıktan sonra Permosil Silikonlu Mat İç Cephe Boyası ile boyanmalıdır.

Mermer görünümlü boya uygulamasına geçilmeden önce astar ve alt katman boyanın kuruması için en az 8 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme : İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Uygulama : Birinci ve ikinci kat uygulamada mala veya spatula üzerine boya alınır, gelişi güzel küçük hareketler ile sıyırma yapılarak zemin kaplanır. Üçüncü ve son kat uygulamadan önce yüzey 250'likten daha ince bir zımpara ile hafifçe zımparalanır, tozu alınır. Spatula veya mala üzerine az miktarda boya alınarak (yoklama çekilir gibi) yarım ay şeklinde veya istenilen görünüme göre küçük hareketler ile hafifçe bastırılarak zemin kaplanır. Tam kuruma olmadan mala ve spatula ile yüzey parlatılır. Leke tutmayan özel cilası kaplanmak istenirse en az iki gün sonra kaplanmalıdır.

Uygulama aletleri : Efekt mala, spatula (ağızları açılmış olmalıdır). Yüzey parlatma aşamasında plastik efekt malası tercih edilmelidir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 20 kg'lık ambalajlarda en fazla 5; 10 kg'lık ambalajlarda ise en fazla 6 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Önlem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.