

PERMOLİT duvART SEDEF DEKORATİF DUVAR BOYASI

Ürün No : 03.089 Bülten Revizyon No: 04 Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, sedef görünümlü, tam silinebilen, yüzeylere inci dokusu kazandıran, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Kullanım alanı : Boya öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir. Görünüm özelliklerin tam olarak sağlanabilmesi için pürüzsüz ve düzgün alt yüzeylere uygulanması önerilir.

Özellikleri

- ✓ Işığın içlerinde farklı yansıdığı tabakaların yarattığı sedef etkisi ile uygulandığı yüzeye inci zarafeti kazandırır.
- ✓ Farklı uygulama yöntemleri ile sedef görünümlü desenler elde edilebilir.
- ✓ Kartela renkleri haricinde, altın ve gümüş olarak 2 bazı mevcuttur.
- ✓ Permokolor renk tüpleri veya renklendirme makinesi ile sınırsız sayıda renk elde edilebilir.
- ✓ Küf ve mantar gelişimine dirençlidir.
- ✓ Dekoratif görünümün daha göz alıcı olması için Permomaçun Su Bazlı Süper Akrilik iç Cephe Macunu üzerine uygulama tavsiye edilir.

Teknik özellikler

Görünüm : Yarı mat, dekoratif görünümlü, iç cephe boyası.
Renk : Gümüş, altın, kartela renkleri
Kaplama gücü : Yüzey şartlarına ve elde edilmek istenen dekoratif görünüme göre değişkendir.
Tek katta 15 – 22 m²/L alan boyanabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi : Dokunma kuruması : 30 dakika
(23°C 50% HR) Tam kuruma : 24 saat
Katlar arası bekleme : 6 saat
Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj : 15 L - 2,5 L – 0,75 L

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomaçun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permomaçun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.

Astarlama

Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylerdeki serbest mikronize tozların yapışmasını sağlamak ve aderansı arttırmak için sıva yüzeylere Permolit Permosar Silikonlu Astar, alçı ve macun gibi çok emici yüzeylere ise Permolit Permobinder'in tek kat uygulanması tavsiye edilir. Eski boyalı sağlam yüzeylerde renk değişikliği yapılmak isteniyorsa Permolit Permokapar Örtücü Astarlar'dan biri ile tek kat astarlama yapılmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme : İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Uygulama : Sedef Boya sarfiyatını azaltmak için astarlanmış yüzey kaliteli bir plastik boya ile doyurulduktan sonra sedef boya uygulamasına geçilmelidir.
Fonda renk farklılığı isteniyorsa iki kat uygulanmış Permolit Permosil Silikonlu Mat İç Cephe Boyası üzerine DuvART Sedef, saten rulo ile tek kat olarak uygulanır ve kurumadan istenen desen verilir.
Fonda renk farklılığı istenmiyorsa, duvART Sedef, saten rulo ile normal bir boya gibi yüzeye iki kat olarak uygulanır ve üçüncü kat uygulama kurumadan istenen desen verilir. Desen verme işlemi sedef boya kurumadan tamamlanmalıdır.

Uygulama aletleri : Kısa tüylü saten rulo ile uygulanır. Efekt ruloları, deniz süngeri, güderi, gibi uygulama aletleri ile desen verilir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5; 2,5 L'lik ambalajlarda en fazla 7; 0,75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Önlem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.