

PERMOLİT duvART STROPIYER BOYASI

Ürün No : 03.087

Bülten Revizyon No: 01

Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, sedef görünümlü, tam silinebilen, dekoratif stropiyer boyasıdır.

Kullanım alanı : Stropiyer, kartonpiyer gibi dekoratif yüzeylerde, uygun astarlama sonrasında beton, ahşap vb. yüzeylerde veya hobi amaçlı boyamalarda kullanılabilir.

Özellikleri

- ✓ Işığın içlerinde farklı yansıdığı tabakaların oluşturduğu sedef etkisi ile uygulandığı yüzeye inci zarafeti kazandırır.
- ✓ Dekoratif yüzeylerdeki detayları belirginleştirir, yaşam alanlarını sanatsal bir dokunuşla sarayların ihtişamlı görünümüne dönüştürür.
- ✓ Stropiyer yüzeylere zarar vermez.
- ✓ Altın, bakır ve gümüş renkleri mevcuttur.
- ✓ Permokolor renk tüpleri ile renklendirilebilir.

Teknik özellikler

Görünüm	:	Yarı mat
Renk	:	Gümüş, altın, bakır
Kaplama gücü	:	Yüzey şartlarına ve elde edilmek istenen dekoratif görünüme göre değişkendir. Tek katta 15 – 22 m ² /L alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi (23°C 50% HR)	:	Dokunma kuruması : 30 dakika Tam kuruma : 24 saat Katlar arası bekleme : 6 saat Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası	:	– (Parlamaz)
Ambalaj	:	2.5 L - 0.75 L

Yüzey Hazırlama

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Astarlama

İlk defa boyanacak kartonpiyer yüzeyler Permoten Saten Alçı Astarı veya 1'e 7 oranında inceltilmiş Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır. İlk defa boyanacak stropiyer yüzeylerde astar uygulaması gerekmez. Eski boyalı renk dönüşümü gerektiren yüzeylerde örtücü astar uygulaması yapılmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme : İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Uygulama : Astarlama işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyler Permosil Silikonlu Mat İç Cephe Boyası ile doyurularak, stropiyer boya uygulamasına geçilebilir. Stropiyer boyası iki kat olarak, katlar arasında en az 6 saat beklenecek uygulanır.

Uygulama aletleri : Fırça veya saten rulo

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 2,5 L'lik ambalajlarda en fazla 7; 0,75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Önlem ifadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.