

PERMOLİT PERMOVARAK ALTIN GÖRÜNÜMLÜ BOYA

Ürün No : 03.220

Bülten Revizyon No: 01

Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, altın varak görünümlü, tam silinebilen, dekoratif son kat iç ve dış cephe boyasıdır.

Kullanım alanı : Uygun astar ile astarlanmış, yüzeyi düzgünleştirilmiş tüm iç ve dış cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir. Dış cephelerde ekstra koruma istenildiğinde, üzerine su bazlı vernik uygulanması tavsiye edilir.

Özellikleri

- ✓ Işığın içlerinde farklı yansıdığı tabakaların oluşturduğu sedef etkisi ile uygulandığı yüzeye altın zarafeti kazandırır.
- ✓ Dekoratif yüzeylerdeki detayları belirginleştirir, yaşam alanlarını sanatsal bir dokunuşla sarayların ihtişamlı görünümüne dönüştürür.
- ✓ Işığın geliş açısı ve şiddetine göre değişen parlıtlı görünümü sayesinde, zengin, göz alıcı, imrenilen mekânlar oluşturulabilir.

Teknik özellikler

Görünüm	: Yarı mat, dekoratif görünümlü, iç cephe boyası.
Renk	: Altın rengi
Kaplama gücü	: Yüzey şartlarına ve elde edilmek istenen dekoratif görünüme göre değişkendir. Tek katta 14 – 18 m ² /L alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması : 30 dakika Tam kuruma : 24 saat Katlar arası bekleme : 6 saat Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj	: 15 L - 2,5 L – 0,75 L

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.

Astarlama

Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylerdeki serbest mikronize tozların yapışmasını sağlamak ve aderansı arttırmak için sıva yüzeylere Permolit Permosar Silikonlu Astar veya Permoset Astar'ın, alçı ve macun gibi çok emici yüzeylere ise Permolit Permabinder'in tek kat uygulanması tavsiye edilir. Eski boyalı sağlam yüzeylerde renk değişikliği yapılmak isteniyorsa Permolit Permokapar Örtücü Astarlar'dan biri ile tek kat astarlama yapılmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme : İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Uygulama : PermoVarak Boya uygulaması ipek fırça veya saten rulo ile, iki kat halinde ve katlar arasında en az 6 saat beklenerek yapılmalıdır. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Uygulama aletleri : İpek fırça, kısa tüylü saten rulo. Desen verilmek istenirse farklı uygulama aparatları da kullanılabilir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5; 2,5 L'lik ambalajlarda en fazla 7; 0,75 L'lik ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Önlem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.