

PERMOLİT PERMOÇATI ÇATI BOYASI

Ürün No : 03.224 Bülten Revizyon No: 00 Yayın Tarihi: 01.06.2023

Tanım : Su bazlı, saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat çatı boyasıdır.

Kullanım alanı : Kiremit, eternit vb. tüm çatı kaplama malzemeleri üzerinde kullanılabilir.

Özellikleri : Yüksek UV direnci ile güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı çatıları korur, parlaklığını ve renklerin canlılığını uzun yıllar muhafaza eder. Kar, yağmur veya çiyin neden olduğu su penetrasyonundan kaynaklı kılcal çatlakları ve kırılmaları engeller. Yüksek kir tutma direnci ile çatıların yıllarca temiz kalmasını sağlar. Sürtünmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır. Her türlü yüzeye mükemmel yapışır, örtücülük gücü yüksektir, çatlama kabarma ve dökülme yapmaz. Yıpranmış, ömrünü tamamlamış çatı kaplama malzemelerinin ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

Görünüm : Mat, düz görünümlü çatı boyası.
Renk : Kartela renkleri
Yoğunluk : $1.25 \pm 0,15 \text{ gr/cm}^3$ (renge göre değişir.)
Katı Madde : 52 ± 5 (120°C 30 dak)
pH : $8,5 \pm 1$
Sarfiyat Miktarı : Yüzey şartlarına bağlı olmak üzere toplam sarfiyat 7 – 8 m²/L.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması 30 dak
(23°C 50% HR) Tam kuruma 24 saat
Katlar arası bekleme süresi 4-6 saat
Parlama Noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli : 15 L, 2.5 L.

Yüzey Hazırlama

Yüzeyler kir, toz, eski boya kalıntıları gibi kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı, su ile yıkandıktan sonra kuruması için beklenmelidir. Kırık, çatlak alanlar varsa değiştirilmeli veya tamir edilmeli; yosun, küf, gibi organik birikimler oluşmuşsa mekanik yolla temizlendikten sonra Permobil uygulanmalıdır.

İnceltme : Kullanıma hazırdır. Gerektiğinde en fazla %5 oranında su ile inceltilir.

Uygulama : Boya uygulaması havasız püskürtme sistemi (airless) ile tek kat, fırça veya rulo ile iki kat halinde ve katlar arasında 4-6 saat beklenerek yapılmalıdır. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Havasız (airless) püskürtme:
Nozul ölçüsü (inç): 0,017"-0,019"
Nozul açısı: 50°
Basınç: 140 bar
İnceltme: Maksimum %5

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 2.5 L'lik ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.
- ❖ Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötrale işleminin yapıldığından emin olunuz.

Zararlılık İfadeleri

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bertaraf edin.

Etiketlemeyi gerektiren tehlikeli bileşenler: 2-oktil-2H-izotiyazol-3-on (Cas No: 26530-20-1).

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) ve 2-oktil-2H-izotiyazol-3-on (Cas No: 26530-20-1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.