

PERMOLİT PERMOKOT KAUÇUK TEXTURE DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Ürün No : 03.012 Bülten Revizyon No: 04 Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Su bazlı, modifiye kauçuk takviyeli, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, son kat, elastik tekstore dış cephe kaplaması.

Kullanım Alanı : Boya öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü dış cephe yapı elemanları üzerine ve dekoratif amaçlı iç cephe yüzeylere, ahşap ve metal üzerine uygulanabilir.

Özellikleri

- ✓ Dekoratif özelliği bulunan Permokot'un yüzeye yapışma ve esneme gücü mükemmeldir. Kaplama şeklinde uygulandığında %400 oranında esneyerek zemindeki deformasyonu, kılcal çatlakları tamamen gizler.
- ✓ Çizilmez, darbelere karşı dayanıklıdır.
- ✓ Seçilen rulo tipine göre istenilen desenli görünümü elde etmek mümkündür.
- ✓ Örtücülük gücü yüksektir.
- ✓ Kir ve tozu üzerinde tutmayan yağmur suyuyla kendiliğinden temizlenebilen bir yapıya sahiptir. İstenildiğinde su, sabun veya deterjan ile yıkanabilir.
- ✓ Ağır endüstriyel şartlara, asit yağmurlarına ve güneşin zararlı UV ışınlarına karşı direnci mükemmeldir. Sürtünme direnci çok yüksektir.
- ✓ Kokusuz, su bazlı, yanıcı ve parlayıcı olmayan sıvı kaplama malzemesidir.

Teknik özellikler

Görünüm	: Mat, tekstore görünümlü dış – (iç) cephe kaplaması.
Renk	: Kartela renkleri
Kaplama gücü	: İstenen desene ve kullanılan ruloya bağlı olarak; Tek katta kaplama 0,8 – 1,1 kg/m ² Tek katta boya 0,3 – 0,35 L/m ² (360 – 420 g/m ²) Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması : 1 – 2 saat Tam kuruma : 24 saat Tam sertleşme : 7 gün Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj	: 20 kg (14,3 L)

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik Dış Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.

Astarlama

Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylerdeki serbest mikronize tozların yapışmasını sağlamak ve aderansı arttırmak için sıva yüzeylere Permolit Permosar Silikonlu Dış Cephe Astarı; macun gibi çok emici yüzeylere ise Permolit Permabinder'in tek kat uygulanması tavsiye edilir. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme : Tekstore desen için inceltilmez. Gerekmesi halinde su ile en fazla %5.

Uygulama : Son kata hazır hale gelen yüzeye Permolit Permokot Kauçuk Texture Dış Cephe Kaplaması kaplama şeklinde uygulanacaksa, inceltmeden, önce dış cephe rulosu ile eşit kalınlıkta tabakalar halinde homojen olmasına özen gösterilerek yayılır. Boya dokunma kurumasını kazanmadan hemen, arzu edilen tekstüre uygun posteki, peluş veya mercan rulo ile tek yönde sabit gezdirme hızı ile hareket ettirilerek istenilen desen verilir.

Grenli düz boya görünümü için maksimum %5 oranında su ile inceltilecek fırça veya rulo ile iki kat halinde uygulanabilir. Katlar arasında asgari 8 saat beklenmelidir. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste en fazla 5 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötrleze işleminin yapıldığından emin olunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.
- ❖ Kuruma süresi tamamlanana kadar yüzeylerin yağmur, çığ ve dona maruz kalmasından sakınınız.
- ❖ Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.
- ❖ Koyu renkler (TR ve D2 bazlardan yapılanlar) aşırı inceltmeye karşı daha hassastır; etiket bilgisinde yazılandan daha fazla inceltme, örtücülük, rulo izi ve dalgalanma sorunlarına yol açar.

Önlem ifadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

TS EN 1062-1’e göre sınıflandırma

Parlaklık	: Sınıf G3
Kuru film kalınlığı	: Sınıf E4
Tane büyüklüğü	: Sınıf S1
Su buharı aktarım hızı	: Sınıf V3
Su aktarım hızı	: Sınıf W3
Çatlak örtme özelliği	: Sınıf A0
Karbondiyoksit geçirgenliği	: Sınıf C0



TS 7847’ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

Rayiç poz no : 10.250.1043

Poz no : -

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.