

PERMOLİT PERMOMACUN SU BAZLI SÜPER AKRİLİK DIŞ CEPHE MACUNU

Ürün No : 03.021 Bülten Revizyon No: 04 Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dolgu, tamir ve yüzey düzeltme macunu.

Kullanım alanı : Macun öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü dış cephe yapı elemanları üzerine, astar boya uygulamasından önce kullanılır.

Özellikleri

- ✓ Çekimi kolay, uygulaması rahattır, çabuk kurur, neme karşı dayanıklıdır.
- ✓ Doldurma gücü yüksektir, uygulandığı yüzeylerdeki zemin kusurlarını, seviye farklılıklarını, düzeltip, pürüzsüz, bir görünüm kazandırarak astar boya uygulamasına hazır hale getirir.
- ✓ Yüzeylerin tenneffüs kabiliyetini engellemez.
- ✓ Kuruduktan sonra üzerine uygun astarlar kullanılmak suretiyle her çeşit boya uygulanabilir.

Teknik özellikler

Görünüm : Mat, düz, macun
Renk : Kirli beyaz
Kaplama gücü : Yüzey şartlarına ve uygulama kalınlığına bağlı olarak 0,5 – 1,6 kg/m²
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi : Dokunma kuruması : 1-2 saat
(23°C 50% HR) Tam kuruma : 24 saat (uygulama kalınlığına bağlı olarak)
Zımparalama : 4 saat
Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj : 25 kg - 10 kg - 4 kg

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, yarı mat / ipek mat eski boyalı yüzeyler mutlak bir surette zımparalanmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.

Astarlama

Uygulama yapılacak yüzeyler, kalitesiz boyalı veya sıvalı ise macun uygulamasından önce yüzeyi sağlamlaştırmak için, 7 kat su ile inceltilmiş Permolit Permobinder ile astarlanmalıdır.

İnceltme : Kullanıma hazırdır, inceltilmez.

Uygulama : Macun uygulaması ince katlar halinde 6 – 8 saat ara ile çelik mala veya spatula ile yapılmalıdır. Macun uygulamasından, 24 saat sonra zımpara yapıp tozu alınır ve Permolit Permobinder uygulamasına geçilir. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir. Yüzeylerde bulunan derin çatlak ve çukurlar tamir harçları ile doldurulmalı daha sonra macun ile düzgünleştirilmelidir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 25 kg'lık ambalajlarda en fazla 5; 10 kg'lık ambalajlarda en fazla 6; 4 kg'lık ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerde nötralize işleminin yapıldığından emin olunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız,
- ❖ Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.
- ❖ Kuruma süresi tamamlanana kadar yüzeylerin yağmur, çığ ve dona maruz kalmasından sakınınız.

Önlem ifadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Rayiç poz no : 10.300.1202

Poz no : 15.540.1313 - 15.540.1333 - 3725 - KTB.30.1008 - KTB.64.1501 - KTB.64.1511 - KTB.64.1521

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.