

PERMOLİT PERMOTEN SATEN ALÇI ASTARI

Ürün No : 03.194 Bülten Revizyon No: 02 Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, kullanıma hazır alçı astarı.

Kullanım alanı : Alçı, saten alçı, alçıpan, gaz beton, kireçli, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli plastik boyalı yüzeyler ve kalitesiz sıva gibi çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde kullanılır.

Özellikleri

- ✓ Yüzeylere çok iyi nüfuz ederek son kat boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur.
- ✓ Boya sarfiyatını düşürür.
- ✓ Son kat boyanın kuruma süresini düzenler. Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler.
- ✓ Emiciliği yüksek, tozuma karakterli yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek üzerindeki serbest maddeleri yüzeye bağlar ve son kat boya için uygun zemin haline getirir.
- ✓ Boyanın performansını artırır.

Teknik özellikler

Görünüm : Düz görünümlü, şeffaf.
Renk : Renksiz.
Kaplama gücü : Yüzeyin durumuna bağlı olmak üzere 8 – 14 m²/L.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi : Dokunma kuruması : 30 dakika
(23°C 50% HR) Tam kuruma : 24 saat
Son kat boya uygulaması : 6-8 saat
Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj : 15 L - 4 L

Yüzey Hazırlama**Yeni alçı veya macun çekilmiş yüzeyler**

Yüzeyler kir, toz, yağ ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki seviye farklılıkları giderilmeli. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeylerde bulunan tozlar nemli bir bez veya nemli yumuşak bir fırça ile tozdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır.

Eski boyalı çok emici yüzeyler

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları binder ile astarlandıktan sonra Permolit Permamacun Su Bazlı Süper Akrilik Macun ile macunlanarak düzeltilmelidir.

İnceltme : Kullanıma hazırdır, inceltilmez.

Uygulama : Astarlama işlemi fırça veya rulo ile tarama yapmadan tek kat olarak yüzeye tatbik edilmelidir. Yüzeylerde camımsı bir film tabakası oluşmamalıdır.

Yüzeyde camımsı film tabakası oluşmuşsa, kesinlikle yüzeydeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir (zımpara, raspalama, vb.). Aksi halde son kat boyada; soyulma, çatlama, rulo izi, örtücülük problemi ile karşılaşılacaktır. Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir. Son kat boya uygulamasına en erken 6 saat sonra geçilmelidir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5; 4 L'lik ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Alçı uygulamasında alçının yavaşça kurumasını sağlayınız, aksi halde alçı yüzeylerde aşırı gevşek bir tabaka oluşur, kazınmadan sağlam bir astarlama yapılamaz.

Önlem ifadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Rayiç poz no : 10.300.1171

Poz no : 15.540.1045 - 15.540.1046 - 15.540.1245 - 15.540.1246 - 15.540.1247 -
15.540.1248 - 15.540.1249 - 15.540.1251 - 15.540.1254 - 15.540.1255

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.