

PERMOLİT PERMOTON BRÜT BETON ASTARI

Ürün No : 03.100 Bülten Revizyon No: 03 Yayın Tarihi: 02.03.2026

Tanım : Brüt beton zeminlere uygulanacak alçı veya çimento esaslı sıvalardan önce, yüzeyin aderansını arttırmak amacıyla kullanılan astardır.

Kullanım alanı : Brüt betonların düşey ve yatay konumlarına aderansı arttırmak, emiciliği azaltmak ve çalışma süresini uzatmak için kullanılır.

Özellikleri

- ✓ Brüt betonlara uygulanan, alçı ve çimento esaslı sıvalarda, ortaya çıkan kabarma, yapışmama gibi sorunların önüne geçer.
- ✓ Renkli olduğundan uygulandığı bölgeler kolayca anlaşılabilir.
- ✓ Brüt betonun emiciliğini azaltır, böylece çimento esaslı sıvaların çok miktarda ve hızlı şekilde su kaybını önleyerek daha sağlam zeminlerin oluşmasına destek olur.

Teknik özellikler

Görünüm : Grenli, astar
Renk : Yeşil
Kaplama gücü : Yüzeylerin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 4 – 6 m²/kg
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi : Dokunma kuruması : 30 dakika
(23°C 50% HR) Tam kuruma : 24 saat
Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj : 12 kg (8,1 L)

Yüzey Hazırlama

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni dökülmüş yüzeyler en az 20 gün prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomaçun Su Bazlı Süper Akrilik macunlarından biri ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

İnceltme : İstenilen kıvama göre su ile en fazla %50'dir.

Uygulama : Astar uygulaması tekstürlü rulo ile tek kat olarak yapılmalıdır. Uygulama sırasında astar belli aralıklar ile karıştırılmalıdır. Sıva uygulamasına 24 saat sonra geçilmelidir. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, en fazla 6 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ve yağışlı ortamlarda yapmayınız.
- ❖ Kuruma süresi tamamlanana kadar yüzeylerin yağmur, çiy ve dona maruz kalmasından sakınınız.
- ❖ Kullanacağınız miktar ürünü inceltiniz.
- ❖ Uygulama sırasında belirli aralıklar ile astarı hafif devirli karıştırıcı ile karıştırınız.

Önlem ifadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Rayiç poz no : 10.300.1173

Poz no : 15.540.1241 - 15.540.1501

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.