

**PERMOLİT SÜPER TAVAN BOYASI**

Ürün No : 03.003 Bülten Revizyon No: 03 Yayın Tarihi: 02.03.2026

**Tanım** : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tam mat, dekoratif, son kat tavan boyasıdır.

**Kullanım Alanı** : Boya öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

**Özellikleri**

- ✓ Her yüzeye mükemmel yapışır, örtücülük gücü yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- ✓ Teneffüs etme özelliği ile tavanların nefes almasını sağlar.
- ✓ Uygulandığı yüzeylere mat dekoratif bir görünüm kazandırır. Sürüm kolaylığı ve ekstra matlığı sayesinde uygulama kolaylığı sağlar ve yüzey hatalarını göstermez.
- ✓ Banyo, mutfak dahil her yüzeye ilk ve son kat olarak uygulanabilir. Kokusuz, sararmayan bir boyadır.

**Teknik özellikler**

Görünüm : Mat, düz görünlü tavan boyası  
Renk : Beyaz  
Kaplama gücü : Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 6 – 7 m<sup>2</sup>/kg (11 – 15 m<sup>2</sup>/L). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.  
Kuruma süresi : Dokunma kuruması : 30 dakika  
(23°C 50% HR) Tam kuruma : 24 saat  
Katlar arası bekleme : 4-6 saat  
Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.  
Parlama noktası : – (Parlamaz)  
Ambalaj : 20 kg (11,2 L) – 17,5 kg (9,8 L) – 10 kg (5,6 L) – 3,5 kg (1,96 L) - 1 kg (0,56 L).

**Yüzey Hazırlama****Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomaçun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

**Eski boyalı yüzeyler**

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permomaçun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.

**Astarlama**

Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylerdeki serbest mikronize tozların yapışmasını sağlamak ve aderansı arttırmak için sıva yüzeylere Permolit Permosar Silikonlu Astar, alçı ve macun gibi çok emici yüzeylere ise Permolit Permobinder veya Permoten Saten Alçı Astarının tek kat uygulanması tavsiye edilir. Eski boyalı sağlam yüzeylerde renk değişikliği yapılmak isteniyorsa Permolit Permokapar Örtücü Astarlar'dan biri ile tek kat astarlama yapılmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

**İnceltme** : Su ile hacimce ~%20 oranında inceltilmelidir.

**Uygulama** : Son kat uygulama için hazır hale gelen yüzeye rulo, fırça veya havasız (airless) püskürtme sistemleri ile en az 2 kat olarak tatbik edilir. Katlar arasında 4-6 saat beklenmelidir. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

**Depolama** : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 20 kg'lık ve 17,5 kg'lık ambalajlarda en fazla 5; 10 kg'lık ambalajlarda en fazla 6; 3,5 kg'lık ambalajlarda en fazla 7; 1 kg'lık ambalajlarda ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

#### **Dikkat Edilecek Hususlar**

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız
- ❖ Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.
- ❖ Etiket bilgisinde yazılandan daha fazla inceltme; örtücülük, rulo izi ve dalgalanma sorunlarına yol açar.

#### **Önlem ifadeleri**

**P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**P262:** Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

**P302+P352:** CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

**P305+P351+P338:** GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

**P501:** İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

#### **TS EN 13300'e göre sınıflandırma**

Parlaklık : Tam mat

Yaş ovma direnci : Sınıf 4

Tane büyüklüğü : İnce

Örtme gücü : Sınıf 2 (7,5 m<sup>2</sup>/L)



**TS 5808'e uygundur.**



**G tebliğine uygundur.**

**Rayiç poz no** : 10.250.1049

**Poz no** : -

*Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.*