

PERMOLİT PERMOFLOOR SOLVENT BAZLI ZEMİN BOYASI

Ürün No : 04.156

Bülten Revizyon No: 00

Yayın Tarihi: 01.03.26

Tanım : Solvent bazlı, MMA termoplastik reçine esaslı, hızlı kuruyan, kullanıma hazır yüksek performanslı tek komponentli, dekoratif ve koruyucu, yarı mat zemin boyasıdır.

Kullanım Alanı : İç ve dış mekanlarda, asfalt, beton, şap, perdahlanmış beton, kilit taşı, bordür taşı, parke taşı vb. yüzeylerde, hafif araç ve yoğun yaya trafiğinin olduğu okul, konut, site, ofis, AVM, garaj, otopark, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, alışveriş merkezi, mağaza, depo gibi yerlerin zeminlerinde kullanılır.

Özellikleri

- ✓ Estetik görünüm,
- ✓ Uzun ömürlü koruma,
- ✓ Sürtünme, darbe ve aşınmaya karşı dirençli,
- ✓ Su ve tuzlu suya dayanıklı,
- ✓ Zemindeki kılcal çatlakları doldurarak su yalıtımı ve sızdırmazlık sağlar,
- ✓ Hızlı kurur,
- ✓ Kolay temizlenir, kir tutmaz,
- ✓ Atmosferik etkilere yağmur, kar, güneş ve UV ışınlarına dayanıklı,
- ✓ Kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklı,
- ✓ Kullanıma hazır olup, kolay uygulanır, hızlı kürlenir,
- ✓ Hazır renkleri mevcuttur, özel siparişle Ral K7 renkleri yapılabilir.

Teknik özellikler

Görünüm	: Yarı mat, düz görünümlü zemin boyası
Renk	: Kartela renkleri
Kaplama gücü	: Uygulama aracına ve uygulama kalınlığına bağlı olarak tek katta 8 – 12 m ² /L. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi (23°C 50% HR)	Dokunma kuruması : 30 dakika Tam kuruma : 24 saat Katlar arası bekleme : 2-4 saat Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası	: ≥ 23 °C
Ambalaj	: 15 L – 2,5 L

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Yeni dökülmüş şap veya betonlarda priz (kürlenme) süresinin tamamlanması beklenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler

Yüzeyler kir, toz, yağ, eski boya kalıntıları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalıdır. Kabarmış alanlar, boyalar slim makinesi ile sağlam zemine kadar kazınmalı, yüzeylerdeki seviye farkları ve çatlaklar epoksi tamir macunu veya çimento esaslı tamir harçları ile onarılmalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalı, nemli yüzeye uygulama yapılmamalıdır.

İnceltme : Kullanıma hazırdır. Gerekğinde fırça-rulo uygulamalarında %5, pistole uygulamalarında %10'a kadar endüstriyel veya rapid tiner ile inceltilebilir.

Uygulama : Zemin Boyası iyice karıştırıldıktan sonra inceltirmeden fırça, rulo veya sprey ile, katlar arasında 2-4 saat beklenerek iki kat olarak uygulanır. Kullanılan ekipmanlar, kullanımdan hemen sonra endüstriyel tiner ile temizlenebilir.

Uygulanan zemin 24 saat sonra yaya ve araç trafiğine açılabilir. Uygulama sonrası 3 gün boyunca üzerinde su birikmesine müsaade edilmemelidir. Tam performansına 7 gün sonra ulaşır.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 2 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5; 2,5 L'lik ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Uygulamayı, yüzey ve ortam sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arasında iken, iyi havalandırılan ortamlarda yapınız.
- ❖ Bol esintili ve yağışlı ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Ürünü sıcaktan koruyunuz.
- ❖ Çok parlak zeminlerde önce yapışma kontrolü yapılmalıdır, gerekirse uygulama öncesinde zemin pürüzlendirilmelidir.

DİKKAT



ZARARLILIK İFADELERİ

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.