

PERMOLİT PERMOMAX TAVAN BOYASI

Ürün No : 03.014 Bülten Revizyon No: 01 Yayın Tarihi: 24.08.2026

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, tam mat, küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli*, son kat tavan boyasıdır.

Kullanım Alanı : Boya öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

Özellikleri

- ✓ Her yüzeye mükemmel yapışır, örtücülük gücü ve beyazlığı yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- ✓ Teneffüs etme özelliği ile tavanların nefes almasını sağlar.
- ✓ Uygulandığı yüzeylere mat dekoratif bir görünüm kazandırır.
- ✓ Sürüm kolaylığı ve ekstra matlığı sayesinde uygulama kolaylığı sağlar ve yüzey hatalarını göstermez.
- ✓ İçeriğindeki aktif madde; küf ve mantar oluşumuna karşı boya filmini koruyarak ömrünü uzatır, küf ve mantarların ürettiği mikotoksinlerin neden olabileceği sağlık sorunlarının engellenmesine ve ortam hijyeninin sağlanmasına dolaylı olarak katkıda bulunur.
- ✓ Banyo, mutfak, gıda fabrikaları, anaokulları ve yaşam alanları vb. küf ve mantar üremesinin istenmediği yüzeylerde kullanılabilir.

Teknik özellikler

Görünüm : Mat, düz görünümlü tavan boyası
Renk : Beyaz
Kaplama gücü : Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma süresi : Dokunma kuruması : 30 dakika
(23°C 50% HR) Tam kuruma : 24 saat
Katlar arası bekleme : 4-6 saat
Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir.
Parlama noktası : – (Parlamaz)
Ambalaj : 20 kg (12 L) - 10 kg (6 L) - 3,5 kg (2,1 L)

Yüzey Hazırlama**Yeni sıvalı yüzeyler**

Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler

Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir. Küf ve mantar üremiş yüzeylerde mekanik temizlik sonrasında Permobil ile ön hazırlık yapılmalıdır.

Astarlama

İlk defa boyanacak alçı ve macun uygulanmış yüzeyler Permolit Permobil veya Permoten Saten Alçı Astarı ile, eski boyalı yüzeyler ile diğer yüzeyler ise Permolit Permomax Universal Astar ile tek kat olarak astarlanmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kurumması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme : Su ile hacimce ~%20 oranında inceltilmelidir.

Uygulama : Son kat uygulama için hazır hale gelen yüzeye rulo, fırça veya havasız (airless) püskürtme sistemleri ile en az 2 kat olarak tatbik edilir. Katlar arasında 4-6 saat beklenmelidir. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama : Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 20 kg'lık ambalajlarda en fazla 5; 10 kg'lık ambalajlarda en fazla 6; 3,5 kg'lık ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.
- ❖ Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız
- ❖ Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.
- ❖ Etiket bilgisinde yazılandan daha fazla inceltme; örtücülük, rulo izi ve dalgalanma sorunlarına yol açar.
- ❖ Ürün formülündeki aktif biyosidal bileşenler, boya filmini küf ve mantar gelişimine karşı korur. Ancak ortamın yüksek nem oranı, yetersiz havalandırma ve ortamdaki mikrobiyolojik yük miktarı (küf/mantar yoğunluğu) bu koruma performansını ve süresini sınırlandırır.
- ❖ Küf ve mantar sorunlarının tekrarlanmamasında en kalıcı çözüm, yüzeylerin nem sorunlarından arındırılmış olmasıdır.
- ❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz. Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında, oda sıcaklığında, direkt güneş ışınlarından ve sıcaktan koruyarak depolayınız. Çevreye kontrolsüz biçimde saçılmasını önleyin.

* Permomax Tavan Boyası, 13.05.2018 tarihli 30420 sayılı Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği'ne uygun olarak; 2020-81 ruhsat numaralı, 3-iyodo-2-propinil butilkarbamat (CAS No: 55406-53-6) aktif maddeli biyosidal ürün kullanılarak 'işlenmiş eşya' olarak üretilmiştir. Ürün içeriğindeki aktif madde, test edilen *Aspergillus niger*, *Penicillium purpurogenum*'a karşı boya filmini koruyarak ömrünü uzatır.

Önlem ifadeleri

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) karışımı (Cas No: 55965-84-9) ve 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on (Cas No: 2634-33-5) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

TS EN 13300'e göre sınıflandırma

Parlaklık : Tam mat
Yaş ovma direnci : Sınıf 4
Tane büyüklüğü : İnce
Örtme gücü : Sınıf 2 (7,5 m²/L)



TS 5808'e uygundur.



G tebliğine uygundur.

Rayiç poz no : 10.250.1049

Poz no : -

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.